

イヌカイ コウジ

氏名	犬飼 浩之
学位の種類	博士(工学)
学位記番号	博第1013号
学位授与の日付	平成27年9月2日
学位授与の条件	学位規則第4条第1項該当 課程博士
学位論文題目	Mixed conducting perovskite oxide for electrode of solid oxide fuel cells (固体酸化物型燃料電池電極用混合導電性ペロブスカイト型酸化物の研究)
論文審査委員	主査 教授 申 ウソク 教授 岩本 雄二 准教授 中山 将伸

論文内容の要旨

本研究は、固体酸化物形燃料電池(SOFC)の電極への適用部材として、高酸素イオン伝導性と電気伝導性を有するセラミックス材料である混合導電性ペロブスカイト酸化物 $\text{La}_{0.6}\text{Sr}_{0.4}\text{Ti}_x\text{Fe}_{1-x}\text{O}_{3-\delta}$ (LSTF, $x = 0-0.3$) の熱膨張挙動と化学結合状態評価、電気輸送特性評価及び電極作製に用いる LSTF 印刷ペーストのレオロジー制御についてまとめたものである。各章は次のように要約される。

第1章は序論であり、SOFCの電極適用部材に求められる特性、LSTFを研究対象として選択する意義、SOFC稼働時に部分的に受ける酸化還元の影響調査の必要性、ペロブスカイト酸化物の熱膨張挙動及び電気輸送特性評価の背景を説明した。さらに、電極印刷におけるペーストのレオロジー技術の必要性について述べ、本研究の目的を示した。

第2章では、Tiドーパ量を変化させたLSTFについて、熱膨張挙動及び還元雰囲気での化学膨張挙動を評価した。 H_2 の還元雰囲気での急激な化学膨張は200℃から400℃で観察され、Tiドーパ量の増加に伴い、その膨張率は低下した。LSTFの化学膨張の抑制効果の根本を明らかとするために、熱天秤(TG)による測定と、室温から800℃の高温かつ大気及び還元雰囲気の作動条件におけるin-situ X線吸収微細構造(XAFS)法による測定とから、酸素欠陥量、Ti及びFeの価数と局所構造の変化を詳細に調べた。酸素欠陥量はTGとXAFSでよい一致を示し、Tiの置換量が増加するにつれて酸素欠陥量は減少した。また、XAFSから酸素欠陥がFe近傍より優先的に起こることが直接観察され、Feの価数を見積もった結果、LSTF($x=0$)で最も容易にFeの価数変化が起きていることから、Tiが化学膨張抑制に寄与することが明らかとなった。

第3章ではLSTFの空気極への適用として、気孔率を有するバルク体と印刷厚膜の室温から1000℃における電気輸送特性を評価した。バルク体と印刷厚膜とは、構造や比表面積の違いから表面の酸素欠陥などの形成の違いにより異なる挙動を示すことが考えられるため、電気輸送特性として導電率とゼーベック係数を同時に測定し、比較した。印刷厚膜の導電率は、バルク体よりも低いこと及び活性化エネルギーは高くTiドーパ量に依存した。また、印刷厚膜のゼーベック係数はバルク体よりわずかに高く、酸素欠陥によりキャリアフラクションが低いことを明らかにした。さらに、SOFC稼働時の局所的に発生する還元状態評価のため、1%水素99%窒素の還元環境下で導電率とゼーベック係数の変化を調べた。印刷厚膜はバルク体よりもp型からn型導電挙動へ変化する温度が低温にシフトしており、ホール濃度の低さや酸素欠陥が低温から発生することによりキャリアタイプが容易に変化してしまうと考察された。このことより、電極の構造設計は重要であり、SOFC特性に影響を及ぼすことが示唆された。

第4章および第5章ではLSTF粒子ペーストを作製し、レオロジーと印刷厚膜との関係性を評価した。ペーストはLSTF粒子を高分子バイндаとともに有機溶媒中または水中に分散させて作製した。高分子バイндаにエチルセルロース(EC)を、溶媒にはジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート(BDGAC)を用いた。第4章では、ECのLSTF粒子上への飽和吸着量の分子量依存性から、高分子の吸着形態の指標であるPerkelとUllman式の β 値を0.22と見積り、ECがフラット構造に近いtrain-loop-tail構造を形成しLSTF粒子上に吸着していることが明らかとなった。また、ECの分子量がペーストの流動特性に与える影響と、印刷厚膜の塗膜性に与える影響を検討し、ECの吸着によりLSTF粒子がよく分散されており、高い高分子量で高いEC濃度で分散状態が良いグリーン体が得られた。一方で、過剰量のEC濃度では焼結後の密度を低下させる要因となるため、分子量が141000、3.0wt%の濃度で適正化に至った。第5章ではペースト印刷時のレオロジー挙動をシミュレーションするために、3-stepリカバリーテストを定義し、LSTF粒子とEC濃度を変更したペーストを検証した。スクリーン印刷中では、ペーストはスキージの動きやスクリーンメッシュの通過などから様々なせん断を受け、複雑な粘度挙動を示すため、印刷の一連の動きをモデル化しペーストのレオロジー挙動を調べた。強いせん断を与える前後の固体的成分G'の変化から算出したリカバリー率は、LSTF粒子とECの濃度に強く依存し、レオロジー的ネットワークを強く形成しているペーストではリカバリー率が低下することを明らかにした。リカバリー率が低く、高い粘度のペーストでは、にじみがなくスムーズな面を持つ好ましい厚膜を形成可能となった。

第6章は総括であり、本研究の成果をまとめた。

以上、本論文では、固体酸化物型燃料電池電極用混合導電性ペロブスカイト型酸化物LSTFの熱膨張及び電気輸送特性を系統的に調べ、実用に向けてペーストの適正化を行った。環境・エネルギー分野で活躍の期待される機能性ペロブスカイト型酸化物の材料適用において、基礎的知見を蓄積し、SOFCの今後の材料設計に貢献するものである。